

Hlavní výhody

- optimalizovaná plošná hmotnost
- vysoká kvalita povrchu
- nízká hmotnost

Exolon® multi UV 5X/10-25 je pětistěnná polykarbonátová deska o tloušťce 10 mm se strukturou X pro zvýšení pevnosti. Materiál kombinuje vysokou propustnost světla, dobré nosné vlastnosti, dobrou tepelnou izolaci a excelentní odolnost proti povětrnostním vlivům. Deska je lehká, odolná proti nárazu a snadno se instaluje.

Výhody:


- dobré tepelné izolační vlastnosti,
- ohybatelnost za studena,
- vysoká houževnatost

Exolon® multi UV 5X/10-25 je ideální pro ploché zasklívání, ale současně je vhodný i pro za studena ohýbané klenby.

- zimní zahrady,
- skleníky,
- přístřešky, parkovací stání,
- světlíky,
- zastřešení chodníků.

Ohýbání za studena

Ohyb musí být vždy ve směru dutinek, nikdy ne příčně (hrozí nebezpečí prasknutí).



Ochrana UV


Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou. Tato strana opatřená UV ochranou musí být instalována nahoru/směrem ven. Tím získává Exolon® multi UV vysokou a účinnou ochranu před povětrnostními vlivy – poskytovaná záruka 10 let.

Technická data

Síla	10 mm		
Šířka komůrky	25 mm		
Hmotnost	1,5 Kg/m²		
Šíře desek	2100 mm		
Délka desek	2000–15000 mm		
Minimální přípustný poloměr ohybu za studena Rmin ⁽¹⁾	2400 mm		
Světelná propustnost τD65	čirá 1099	75 %	
	bílá 1146	65 %	
	bronz	30 %	
Celkový prosptup energie g	čirá 1099	70 %	
	bílá 1146	65 %	
	bronz	50 %	
Koeficient prostupu tepla U	2,5 W/m² K		
Koef. tepelné roztažnosti	0,065 mm/m °C		
Tepelná roztažnost	3 mm/m		
Provozní teplota dlouhodobá	120 °C		
UV ochrana	Ano		
Záruka	10 let		
Požární odolnost ⁽²⁾			
Evropa	čirá 1099, bílá 1146, bronz 1845	Evropa B-s1, d0 (EN 13501-1)	

⁽¹⁾ Ohýbání za studena musí být rovnoběžné s dutinkami desek, nikoli příčně (riziko prasknutí). Může se objevit optické zkreslení vnitřních vrstev. To ale nemá žádný negativní vliv na mechanické vlastnosti výrobku, pokud jsou naše pokyny a instalační návod dodržovány správně.

⁽²⁾ Požární certifikáty jsou omezené v čase a rozsahu, vždy zkontrolujte, zda je uvedený certifikát platný pro zakoupený typ polykarbonátu v den dodání. Polykarbonátové desky mohou změnit své požární vlastnosti v důsledku stárnutí a zvětvování. Uvedená požární odolnost byla testována na novém, nezvětvovaném materiálu v souladu s uvedenými standardy pro klasifikaci požáru, s výjimkou výrobku označeného „B1“ podle DIN 4102.




Jestliže se **Exolon® multi UV 5X/10-25** používá na prosklení střeš nebo stěn, síly působící vlivem větru a sněhu musí být absorbovány pomocí vhodně zvolené konstrukce. Doporučujeme instalovat rozteče podpor pro dané zatížení dle zátěžového diagramu.

Diagram ukazuje zatížení pro **Exolon® multi UV 5X/10-25** (podepřen po všech stranách, s minimálním přeložením ≥ 20 mm) se standardními profily na podélných stranách. Nosné křivky umožňují uživateli vypočítat únosnost vícečetných desek k dané konstrukci. Pokud je hodnota přeložení menší, rozteč vzdálenosti by měla být pro dané zatížení snížena. Pro zatížení pouze větrem může být tato hodnota navýšena koeficientem 1,1.

Jsou-li použity dostatečně stabilní profily, zatížení se zvýší o koeficient 1,2. Šíře podepřeného pole 1050 mm vyplývá z dvoupolového rozdělení celkové šíře 2100 mm. Jiné šíře a údaje k obloukovým prosklením jsou k dispozici na dotázání.


Určení nosnosti

Systém odolnosti (hranice únosnosti) desek **Exolon® multi UV 5X/10-25** byl vypočítán pomocí zkušebních protokolů o podobných produktech. Charakteristické hodnoty odporu systému byly zjištěny na nepříznivém systému, tj. desky nebyly fixované, ale volně položené. Zatížení byla zjišťována jako rovnoměrně rozložené lineární zatížení, tj. zatížení působící kolmo na desky, jako např. postupně připadávající sněh.



Tyto hodnoty jsou orientační hodnoty. Přiměřená míra bezpečnosti musí být přidána jako doplněk k těmto hodnotám. Krajní hodnoty musí být posuzovány případ od případu

Obecně zkušenosti ukazují, že bezpečnostní faktor 1,3 je dostatečný s ohledem na naměřené hodnoty odporu. Tento bezpečnostní faktor je součástí tabulky nosnosti a diagramu.



Zátěžová tabulka – výrobcem doporučená maximální vzdálenost příčných podpěr podle různého zatížení

Zatížení [Kg/m²]	100	80	60	40	20	Vzdálenost trámů [mm]
Maximální vzdálenost latí A [m]	-	1	1,4	2	3,6	1050
	-	-	1,2	1,8	3,2	2100

Klauzule o vyloučení odpovědnosti výrobce: Způsob, jakým používáte a účel, na který dáváte a využíváte naše produkty, technickou pomoc a informace (ať už verbálně, písemně nebo formou hodnocení výroby), včetně navrhovaných formulací a doporučení, jsou mimo naši kontrolu. Proto je nezbytné, abyste otestovali naše produkty, technickou pomoc, informace a doporučení určit, zda naše produkty, technická pomoc a informace jsou vhodné pro Vaše zamýšlené použití a aplikaci. Tato analýza specifická pro aplikaci musí přinejmenším zahrnovat testování, aby se určila vhodnost jak z technického, tak i z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Takové testování nebylo nutně provedeno společností Exolon Group. Pokud nebude dohodnuto písemně, všechny výrobky jsou prodávány striktně podle našich standardních prodejních podmínek, které jsou k dispozici na vyžádání. Všechny informace a technická pomoc jsou poskytovány bez záruky a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Výslovně jste porozuměli a souhlasili s tím, že nás nezavazujete a tímto se výslovně osvobodujeme od veškeré odpovědnosti, v deliktu, smlouvě nebo jinak, vzniklé ve spojení s používáním našich výrobků, technickou asistencí a informacemi. Žádné prohlášení nebo doporučení, které není obsaženo, není oprávněné a nezavazuje nás. Nic zde nebude vykládáno jako doporučení používat jakýkoliv výrobek v konfliktu s jakýmkoliv nárokem jakéhokoli patentu ve vztahu k jakémukoli materiálu nebo jeho použití. Žádná licence není předpokládána ani fakticky udělena podle nároků jakéhokoli patentu.

Tyto informace nenahrazují konkrétní předpisy dané země např. schválení stavebního odboru.

Verze 2020/01

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz