



Hlavní výhody

- extrémní odolnost proti nárazu
- dobrá odolnost proti poškrábání
- výborná odolnost proti povětrnostním vlivům
- vysoká čírost

Exolon® AR je ořezuvzdorná a vylepšená polykarbonátová deska odolná proti UV záření, která kombinuje tvrdost podobnou sklu s typickou rázovou houževnatostí polykarbonátu. Kromě toho Exolon® AR 8099 na obou stranách zvyšuje životnost, zlepšuje UV stabilitu, minimalizuje žloutnutí a zvyšuje odolnost i v přetížení. Exolon® AR 7099 je deska s jednostrannou tvrzenou vrstvou, která lze použít pro laminaci a tisk na stranu bez tvrzené vrstvy.

Výhody:

- extrémní odolnost proti nárazu,
- dobrá odolnost proti poškrábání,
- výborná odolnost proti povětrnostním vlivům,
- vysoká čírost.

Exolon® UV je ideální pro venkovní i vnitřní aplikace:

- transparentní zvukové bariéry,
- nerozbitné prosklení budov,
- ploché ochranné kryty strojů i v silném chemickém prostředí.

Exolon® AR není určen pro ohýbání za studena.

Záruka

Na Exolon® AR poskytuje výrobce záruku 10 let proti rozbití a záruku 7 let proti rozštěpení a povětrnostním vlivům.

Barvy a rozměry desek v tl. 3 - 15 mm:

Exolon® AR čirý 8099 / 7099 – 2000 × 3000 mm

Exolon® AR bronz 8850 – 2000 × 3000 mm

Světelné propustnosti v % (podle metody DIN 5036)

Označení	Tloušťky desky [mm]							
	3	4	5	6	8	10	12	15
Exolon® AR čirý 8099 / 7099	88	87	87	86	85	83	82	80
Exolon® AR bronz 8850	50	50	50	50	50			

Všechny uvedené tloušťky desek nejsou standardně skladem. Bližší informace, jiné velikosti, barvy a tloušťky na dotázání.

Dlouhodobá provozní teplota:

Maximální provozní teplota, které může být materiál dlouhodobě vystaven, je cca 120 °C .

Technická data

Vlastnosti	Podmínky	Hodnoty	Jednotky	Normy
Hustota	–	1200	Kg/m³	ISO 1183-1
Absorpce vlhkosti při skladování ve vodě	teplota 23°C	0,3	%	ISO 62
Absorpce vlhkosti v norm. prostředí	teplota 23 °C 50% vlhkost	0,12	%	ISO 62
Index lomu	Metoda A	1,587	–	ISO 489
Modul pružnosti	1 mm/min	2350	MPa	ISO 527-1,-2
Napětí při roztahení	50 mm/min	> 60	MPa	ISO 527-1,-2
Prodloužení při roztahení	50 mm/min	6	%	ISO 527-1,-2
Prodloužení při přetržení	50 mm/min	120	%	ISO 527-1,-2
Ohybový modul	2 mm/min	2350	MPa	ISO 178
Pevnost v ohybu	2 mm/min	90	MPa	ISO 178
Odolnost proti oděru	Δ zamlžení po 100 cyklech (500g CS 10F)	1–4	%	ASTM D1044 a ANSI Z26,1
	po 500 cyklech	4–9	%	
Teplota měknutí dle Vicata	50 N, 50 °C/h	148	°C	ISO 306
Tepelná vodivost	23 °C	0,2	W(m.K)	ISO 8302
Lineární tepelná roztažnost	23 až 55 °C	0,65	10 ⁻⁴ / K	ISO 11359-1,-2
Teplota průhybu při zatížení	1,80 Mpa	128	°C	ISO 75-1, -2
Teplota průhybu při zatížení	0,45 Mpa	140	°C	ISO 75-1, -2

Tyto hodnoty jsou měřeny na vstříkovaných vzorcích a nejsou určeny pro účely specifikace.

Odolnost vůči nárazu

Země	Norma	Zatřídění	Tloušťka	Barva
Evropa	DIN EN ISO 23125 DIN EN 12417	A2 - C2 86 - 149 m/s	4 - 12 mm	čirá 8099

Hořlavost (*)

Země	Norma	Zatřídění	Tloušťka	Barva
Evropa	EN 13501-1	C s3 d0	2 – 6 mm	čirá 8099
Francie	NFP 92-501&505 NFF 16-101&102	M2 F2	2 - 12 mm	čirá 8099
USA	UL 94	V2 HB V0	0,75 – 1,4 mm ≥ 1,5 mm ≥ 10 mm	všechny barvy všechny barvy čirá 8099

* Požární certifikáty jsou omezené v čase a rozsahu, vždy zkontrolujte, zda je uvedený certifikát platný pro zakoupený typ polykarbonátu v den dodání. Polykarbonátové desky mohou změnit své chování při požáru v důsledku stárnutí a povětrnostních vlivů. Požární odolnost byla testována na novém nevětraném materiálu v souladu s uvedenou požární klasifikační normou.

Tyto informace nenahrazují konkrétní předpisy dané země např. schválení stavebního odboru.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Verze 2023/1

www.zenit.cz